

DECODALLE – RIVESTIMENTO PIASTRELLE IN SUGHERO

SPECIFICHE TECNICHE

Definizione Generale e composizione del prodotto :

Definizione	<p>Piastrelle in sughero agglomerato impiallacciato da usare come rivestimenti di pareti all'interno di locali. Dette piastrelle sono realizzate con incollaggio di una base di tappetino di sughero agglomerato ed altro strato di sughero impiallacciato decorato – Dimensioni mm. 600x300 dello spessore mm.3 - Le piastrelle possono essere con finitura in cera oppure levigate naturali.</p>	
Dimensioni	600 x 300 x 3 mm	
Struttura del prodotto e materiali	<p>Sughero granulato, pezzi di sughero di varie dimensioni, forme e tipologie a secondo del tipo di progettazione. Legante in sughero poliuretano. Adesivo a base di acqua (PVA) Finitura a cera fusa a caldo</p>	
Sistema di installazione	Colla	

Dati Tecnici :

Lunghezza e larghezza	EN ISO 24341	600 x 300 mm ± 0.4 %
Spessore complessivo	ISO 7322	3 mm ± 0.2 mm
Ortogonalità		< 0.4 mm
Rettilinearità	EN ISO 24342	< 0.25 mm
Densità apparente	ISO 3850	220 Kg/m ³
Massa per unità di area	EN ISO 23997	700 g/m ² ± 10%
Resistenza alla trazione	ISO 7322	> 300 kPa
Compressione		< 40 %
Recupero	ISO 7322	> 75 %
Variazione dimensionale	EN ISO 23999	< 0.4 %
Contenuto di umidità	EN 12105	≤ 7 %
arricciatura	EN ISO 23999	< 6 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe E
Emissione Formaldeide	EN 12149	Inferiore al limite consentito Nessun prodotto contenente formaldeide viene aggiunto durante la produzione.

DECODALLE – RIVESTIMENTO PIASTRELLE IN SUGHERO

SPECIFICHE TECNICHE

Dati Tecnici :

Metalli pesanti ed elementi specifici : Arsenico ; Bario ; Cadmio ; Cromo ; Mercurio ; Piombo ; Antimonio ; Selenio	EN 12149	Soddisfacente Nessuna di queste sostanze è stata aggiunta od è entrata direttam. in contatto con il prodotto durante il processo di produzione.
Rilascio di cloruro di vinile monomero	EN 12149	Inferiore al limite consentito
Resistenza Termica	EN 12667	0.06 (m ² .K)/W
Assorbimento acustico	ISO 354	αw 0.05

Dati Generali :

Caratteristiche	Le piastrelle di sughero DECODALLE sono traspiranti, leggeri, flessibili, termici, insonorizzanti, sicuri e facile da installare.
Confezioni - Imballaggio	Le piastrelle DECODALLE sono imballate in scatole di cartone. Ogni scatola (mq. 15,84) contiene n.8 confezioni avvolte in film. Ogni confez. = mq. 1,98 (n.11 piastrelle per confez.).L'imballaggio consente una protezione adeguata per il trasporto e condizioni di conservazione
Ambiente	Le piastrelle DECODALLE sono realizzate con oltre il 90% di sughero, materia prima rinnovabile. Non contiene PVC e non contiene ammorbidenti o altre sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente.



GRANORTE reserves the right to make changes to material and structure to improve the quality or technical performance.