










RUSTICORK – RIVESTIMENTI IN SUGHERO

SPECIFICHE TECNICHE

Definizione generale e composizione del prodotto					
Definizione	I pannelli / piastrelle di sughero RUSTICORK sono realizzati tramite incollaggio e pressatura di vari pezzi di sughero grezzo natural da utilizzare come rivestimento per pareti all'interno di edifici. Le dimensioni standard sono di mm. (600x300) e mm. (900x600) con spessore variabile fra mm.25 e mm.35 a secondo della texture scelta. La superficie può essere natural o colorata				
Dimensioni	900 x 600 mm 600 x 300 mm				
Materiali del prodotto	<p>Pezzi di sughero, granulati o semplici, di diverse dimensioni, forme e qualità, a secondo del modello in questione ; Legante in sughero poliuretano .</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> DP70 Bark  </td> <td style="width: 33%;"> DP71 Sandstone  </td> <td style="width: 33%;"> DP74 Slate  </td> </tr> </table>		DP70 Bark 	DP71 Sandstone 	DP74 Slate 
DP70 Bark 	DP71 Sandstone 	DP74 Slate 			
Sistema di installazione	Colla				
Dati tecnici					
Lunghezza e larghezza	EN ISO 24341	900 x 600 mm / 600 x 300 mm ; tolerance: 1 %			
Spessore complessivo		25 to 35 mm			
Ortogonalità Rettilineità	EN ISO 24342	< 0.5 mm < 0.5 mm			
Massa per unità di area	EN ISO 23997	DP70, DP71: 7.5 Kg/m ² ± 10 % DP74: 4.5 Kg/m ² ± 10 %			
Variazione dimensionale	EN ISO 23999	< 0.5 %			
Contenuto di umidità	EN 12105	< 8 %			
Resistenza all'acqua bollente	ISO 7322	Non si disintegra			
Emissioni di formaldeide	Durante il processo di produzione non vengono usate sostanze con formaldeide o prodotti contenenti formaldeide.				

RUSTICORK – RIVESTIMENTI IN SUGHERO

SPECIFICHE TECNICHE

Dati tecnici

Metalli pesanti ed elementi specifici :
Arsenico; Bario; Cadmio; Cromo;
Mercurio; Piombo; Antimonio;
Selenio

Nessuna di queste sostanze viene aggiunta o è entrata in contatto diretto con il prodotto durante il processo di produzione.

Rilascio del monomero del cloruro di vinile

Durante il processo di produzione non vengono utilizzati cloruro di polivinile o prodotti contenenti cloruro di vinile.

Dati generali

Caratteristiche

Sicuro e facile da gestire e installare ;
Aumenta il comfort termico ;
Riduzione del rumore aereo ;
Nessun rilascio di gas tossici durante la combustione ;
Nessun prodotto chimico nocivo ;
Prodotto naturale, biodegradabile e riciclabile;

Imballaggio

Le piastrelle/pannelli RUSTICORK sono imballati in scatole di cartone che offrono una protezione adeguata per il normale trasporto e le condizioni di conservazione. I cartoni sono identificati da un'etichetta e / o dalla stampa a getto d'inchiostro e pallettizzati. Ogni pallet è sovrastato e avvolto con film estensibile.

Ambiente

Le piastrelle/pannelli RUSTICORK sono realizzate con oltre il 90% di sughero, materia prima rinnovabile. Non contengono PVC e non contengono ammorbidenti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.



Per offrire al consumatore, garanzie inconfondibili sulla qualità e sull'origine di questo prodotto in sughero, esso detiene il marchio CORK.

GRANORTE reserves the right to make changes to material and structure to improve the quality or technical performance.
